



Jin Ming Jian De Steel

1.4307

Werkstoff-Nr	AISI	DIN / DIN EN	UNS	SS	AFNOR	BS
1.4307	TP 304 L	X2CrNi18-9	-	2352	Z 3 CN 18.10	304 S 11

Chemische Analyse von Stäben

C≤%	Si≤%	Mn≤%	P≤%	S≤%	N≤%	Cr %	Ni %
0,03	1,0	2,0	0,045	0,03 ¹⁾	0,11	17,5-19,5	8,0-10,5

Mechanische Eigenschaften von Stäben bei Raumtemperatur

Dicke mm _{max}	Dehngrenze R _{p0,2} 0,2% R _{p1,0} 1,0% N/mm ² _{min}		Zugfestigkeit R _m N/mm ²	Bruchdehnung A ₁₎ % _{min} (längs) A ₁₎ % _{min} (quer)		Kerbschlagarbeit (ISO- V) Raumtemperatur ≥ 10mm Dicke J _{min} (längs) J _{min} (quer)	
160	175 ²⁾	210 ²⁾	500-700 ²⁾	45	-	100	-
250 ³⁾	175 ⁴⁾	210 ⁴⁾	500-700 ⁴⁾	-	35	-	60

Tel: 86051088992105or8618061535028

Email: info@jmdss.com

OfficeAddress: 2102-2105,YuexingBuilding,GuangyiRoad,LiangxiDistrict,Wuxi,Jiangsu,China

FactoryAddress: Metal Materials Market #7,Dongbei Tang District Xishan, Wuxi, Jiangsu, CN

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/jmjdsteel/>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/>

Facebook: <https://www.facebook.com/SSteelfactory>

Tiktok: <https://www.tiktok.com/@jmjd.steelfactory>

Instagram: <https://www.instagram.com/jmjd.steelfactory/>

Pinterest: <https://www.pinterest.com/JMJDWXSteelFactory/>