



Jin Ming Jian De Steel

1.4438

Werkstoff-Nr	AISI	DIN / DIN EN	UNS	SS	AFNOR	BS
1.4438	TP 317 L	X2CrNiMo18-15-4	S 31703	2367	Z 3 CND 19.15.04	317 S 12

Chemische Analyse nahtloser Rohre

C≤%	Si≤%	M≤%	P≤%	S≤%	N≤%	Cr%	Mo%	Ni%
0,03	1,0	2,0	0,045 ¹⁾	0,015 ¹⁾	0,11	17,5-19,5	3,0-4,0	13,0-16,0

Mechanische Eigenschaften nahtloser Rohre bei Raumtemperatur

Dicke mm _{max}	0,2% R _{p0,2} 1,0% Dehngrenze R _{p1,0} N/mm ² _{min}		Zugfesti- g-keit R _m N/mm ²	Bruchdehnung A ¹⁾ % _{min} (längs) (quer)		Kerbschlagarbeit (ISO-V) Raumtemperatur ≥ 10mm Dicke J _{min} (längs) (quer)	
6 0	220	250	460-690	35	30	100	60

Tel: 86051088992105or8618061535028

Email: info@jmqdss.com

OfficeAddress: 2102-2105, Yuexing Building, Guangyi Road, Liangxi District, Wuxi, Jiangsu, China

FactoryAddress: Metal Materials Market #7, Dongbei Tang District Xishan, Wuxi, Jiangsu, CN

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/jmqdsteel/>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/>

Facebook: <https://www.facebook.com/SSteelfactory>

Tiktok: <https://www.tiktok.com/@jmqd.steelfactory>

Instagram: <https://www.instagram.com/jmqd.steelfactory/>

Pinterest: <https://www.pinterest.com/JMJDWXSteelFactory/>