



Jin Ming Jian De Steel

1.4401

Werkstoff-Nr	AISI	DIN / DIN EN	UNS	SS	AFNOR	BS
1.4401	TP 316	X5CrNiMo17-12-2	S 31600	2347	Z 7 CND 17.12.02	316 S 31

Chemische Analyse nahtloser Rohre

C≤%	Si≤%	Mn≤%	P≤%	S≤%	N≤%	Cr%	Mo%	Ni%
0,07	1,0	2,0	0,04	0,015 ¹⁾	0,11	16,5-18,5	2,0-2,5	10,0-13,0

Mechanische Eigenschaften nahtloser Rohre bei Raumtemperatur

Dicke mm _{max}	0,2% R _{p0,2} N/mm ²	1,0% R _{p1,0} N/mm ²	Zugfestig- keit R _m N/mm ²	Bruchdehnung A ¹⁾ % _{min} (längs) A ¹⁾ % _{min} (quer)		Kerbschlagarbeit (ISO-V) Raumtemperatur ≥ 10mm Dicke J _{min} (längs) J _{min} (quer)	
60	205	240	510-710	40	30	100	60

Tel: 86051088992105or8618061535028

Email: info@jmjdss.com

OfficeAddress: 2102-2105, Yuexing Building, Guangyi Road, Liangxi District, Wuxi, Jiangsu, China

FactoryAddress: Metal Materials Market #7, Dongbei Tang District Xishan, Wuxi, Jiangsu, CN

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/jmjdsteel/>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/>

Facebook: <https://www.facebook.com/SSteelfactory>

Tiktok: <https://www.tiktok.com/@jmjd.steelfactory>

Instagram: <https://www.instagram.com/jmjd.steelfactory/>

Pinterest: <https://www.pinterest.com/JMJDWXSteelFactory/>