



Jin Ming Jian De Steel

1.4550

Werkstoff-Nr	AISI	DIN / DIN EN	UNS	SS	AFNOR	BS
1.4550	TP 347	X6CrNiNb18-10	S 34700	2338	Z 6 CNNb 18.10	347 S 31

Chemische Analyse nahtloser rohre

C≤%	Si≤%	Mn≤%	P≤%	S≤%	N%	Cr%	NI%	Nb%
0,08	1,0	2,0	0,04	0,015	-	17,0-19,0	9,0-12,0	10 x C - 1,0

Mechanische Eigenschaften von Stäben bei Raumtemperatur

Dicke mm _{max}	0,2% Dehngrenze R _{p0,2} N/mm ² min	1,0% Dehngrenze R _{p1,0} N/mm ² min	Zugfestigkeit R _m N/mm ²	A ¹⁾ % min (längs)	A ¹⁾ % min (quer)	Kerbschlagarbeit (ISO-V) Raumtemperatur ≥ 10mm Dicke J _{min} (längs)	J _{min} (quer)
60	205	240	510-740	35	30	100	60

Tel: 86051088992105or8618061535028

Email: info@jimdss.com

OfficeAddress: 2102-2105, Yuexing Building, Guangyi Road, Liangxi District, Wuxi, Jiangsu, China

FactoryAddress: Metal Materials Market #7, Dongbei Tang District Xishan, Wuxi, Jiangsu, CN

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/jmjdsteel/>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/>

Facebook: <https://www.facebook.com/SSteelfactory>

Tiktok: <https://www.tiktok.com/@jmjd.steelfactory>

Instagram: <https://www.instagram.com/jmjd.steelfactory/>

Pinterest: <https://www.pinterest.com/JMJDWXSteelFactory/>